

50年の実績を誇る品質の良さ

「SGジョイント」はあらゆる面から研究を重ね開発し、50年以上の実績が示す通り、数々の衛生設備工事でその真価を発揮しています。

SGジョイントの6つの特長

- 内面がフラットな為、流れはスムーズです。（M型は除く）
- バンド締めのため、簡単施工、時間短縮によりコストダウンにつながります。
- 狭いスペースでの施工が容易になります。
- 耐候性、耐熱性、耐酸、耐アルカリに優れています。
- 塩ビ管、鋼管、銅管、鋳鉄管など幅広い接続が可能です。
- 変位の吸収、防振、防音に優れています。

各種ゴム性能表			比 重	耐 燃 性	最低 使用 温度	最高 使用 温度	硬 度	引 裂 抵 抗	耐 摩 耗 性	耐 日 光 性	耐 酸 化 性	耐 老 化 性	オイル ガソリン
N	R		0.93	P	-50	80	30~90	E	E	P	G	G	P
S	B	R	0.94	P	-50	80	40~90	F	G~E	P	G	VG	P
N	B	R	1.00	P	-50	120	40~95	G	G~E	P	G	E	E
クロロブレン(CR)			1.25	G	-40	110	40~95	F~G	G	VG	E	E	G
ブチル			0.90	P	-40	150	40~95	G	G~E	VG	E	E	P
エチレン・プロピレン(EPT)			0.86	P	-50	150	30~90	F	G	G	E	E	P
ハイパロン			1.18	G	-40	160	45~95	G	G	E	E	E	G
チオコール			1.135	P	-50	120	40~95	P	P	VG	VG	F	E
シリコン			1.1~1.6	G	-110	250	40~85	P	P	E	E	E	P
ウレタン			1.25	G	-50	110	30~90	G	E	E	VG	E	E
ポリアクリレート			1.09	P	-30	175	35~100	F~G	G	E	E	E	G~E
ポリブタジェン			1.91	P	-100	90	40~90	E	E	P	G	G	P

E=極めて優秀 VG=非常に良好 G=良好 F=普通 P=劣る B=悪い L=低い VL=非常に低い EL=極めて低い